

Blockbitumen

Bitumen | oxidationsfrei | Block | Dach | Abdichtungskleber



Kurzinfos

- heiß zu verarbeitender Dach- und Abdichtungskleber
- Erweichungspunkt über +100 °C
- für die Heißverklebung verschiedener bituminöser Trägermaterialien, wie Bitumendachbahnen, Rohfilzpappen und heiß zu verklebende Dämmmaterialien

Verbrauch

- ca. 1,3 kg/m² bei einer Klebeschicht von 1 bis 1,5 mm

Lagerhinweis



- vor direkter Sonneneinstrahlung schützen
- in original verschlossener Verpackung 6 Monate lagerfähig

Systemprodukte

Grundierung

- BORNIT® Bitugrund

Reinigung

- BORNIT® MultiClean
- BORNIT® MultiClean Fix
- BORNIT® Bitumenreiniger

Inhalt

Artikel-Nr.

EAN-Code

Farbton

ausreichend für:

Blockbitumen 100/25

22 kg / Karton

32 Karton (704,00 kg) / Europalette

6800001714

4 017228 00218 7

schwarz

ca. 16,8 m²



Anwendungsgebiete

BORNIT®-Blockbitumen 100/25 wird für die Heißverklebung verschiedener bituminöser Trägermaterialien, wie Bitumendachbahnen, Rohfilzpappen und heiß zu verklebende Dämmmaterialien, vorwiegend im Dachbereich eingesetzt. Vor der Verarbeitung auf mineralischen Untergründen ist ein Voranstrich mit BORNIT®-Bitugrund aufzubringen.

Produktdaten in Kurzform

Produktart
Basis
Dichte bei +20 °C
Lösemittel
Auftragen mit
Farbe(n)
Konsistenz
Erweichungspunkt nach RuK
Lagerung
Lagerdauer
Gesundheitsschädliche Stoffe im Sinne
der Arbeitsstoffverordnung
Gefahrenklasse nach ADR
Reinigung

Siedebeginn und Siedebereich
Flammpunkt
Aufschmelztemperatur
Verarbeitungstemperatur

bituminöser Heißklebstoff
Bitumen
ca. 1 g/cm³
keine
Besen, Bürste
schwarz
fest (in Lieferform)
≥ +100 °C
vor direkter Sonneneinstrahlung schützen
in original verschlossener Verpackung 6 Monate lagerfähig
keine

keine
BORNIT®-MultiClean Fix, BORNIT®-MultiClean,
BORNIT®-Bitumenreiniger
> +320 °C
220,0 °C
+180 °C bis +200 °C
+180 °C

Art und Eigenschaften

BORNIT®-Blockbitumen 100/25 ist eine ungefüllte, aus Erdölbitumen bestehende Klebmasse. Durch spezielle Verfahren ist die Plastizität so gesteigert, dass alle am Bauwerk anfallenden und üblichen Verklebungen problemlos ausgeführt werden können.

Untergrund

Der Untergrund sollte trocken, staubfrei, fettfrei und tragfähig sein.

Verarbeitung

Temperaturkontrollen mittels Thermostat und Rührbewegungen im Aufschmelzbehälter sind auf jeden Fall erforderlich um örtliche Überhitzungen des Materials zu vermeiden. Nachdem die Verarbeitungstemperatur erreicht ist, wird die Klebmasse mit Besen oder Bürste zwischen den zu verklebenden Trägermaterialien gleichmäßig verteilt.

Verbrauch

ca. 1,3 kg/m² bei einer Klebeschicht von 1 bis 1,5 mm Dicke
je nach Anwendungsfall bzw. Herstellervorgaben der Bahnen- oder Dämmstoffhersteller

Gesundheits-, Arbeits-, Brandschutz

Für einen sicheren Umgang mit dem Produkt sind vor dem Kauf bzw. Gebrauch vorrangig die online zur Verfügung gestellten physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Angaben, die Informationen aus dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt sowie ergänzend die Etiketteninformationen zu lesen und zu befolgen! Die gültigen Vorschriften, Verordnungen und Gesetze sind einzuhalten.

In Zweifelsfällen ist eine Rücksprache mit der BORNIT®-Anwendungstechnik bzw. der BORNIT®-Service-Hotline unter +49 375 2795 123 vorzunehmen.

Gefahrenhinweise

Entsorgungshinweis

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können nach AVV-ASN: 170302 (Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 170301 fallen) entsorgt werden.

Anmerkung

Dieses Merkblatt ersetzt alle früheren technischen Informationen über das Produkt. Diese gelten somit nicht mehr. Die Angaben sind nach dem neuesten Stand der Anwendungstechnik zusammengestellt. Bitte beachten Sie jedoch, dass je nach Zustand des Bauobjekts Abweichungen von der im Merkblatt vorgeschlagenen Arbeitsweise erforderlich werden können. Sofern einzelvertraglich nichts anderes vereinbart ist, sind alle im Merkblatt enthaltenen Informationen unverbindlich und stellen damit keine vereinbarte Produktbeschaffenheit dar. Änderungen, der in diesem Merkblatt enthaltenen Informationen, behalten wir uns jederzeit vor. Wir empfehlen Ihnen, sich über etwaige Änderungen auf unserer Internetseite www.bornit.de zu informieren.

Die Produktdarstellungen sind als Beispiele zu verstehen. Ein rechtsverbindlicher Anspruch wird ausgeschlossen. Änderungen im Aussehen behalten wir uns vor.

Unsere Verpackungen entsprechen den einschlägigen gesetzlichen Anforderungen sowie der Verordnung (EU) 2025/40 über Verpackungen und Verpackungsabfälle (PPWR). Die technische Dokumentation gemäß Anhang VII wird vorgehalten und kann auf Anfrage per E-Mail an info@bornit.de bereitgestellt werden.