

Enke Betoncoat Beschichtung PUR

Produktbeschreibung

- Kurzbeschreibung** Enke Betoncoat Beschichtung PUR ist eine lösemittelfreie, selbstverlaufende, vorformulierte und geruchsarme 2 K – Polyurethanbeschichtung.
- Eigenschaften** Verlaufsbeschichtungen aus Beschichtung PUR sind zähelastisch, sehr abriebfest, mechanisch sowie chemisch hochbelastbar und weisen eine ausgezeichnete Haftung zu den verschiedensten bauseits vorkommenden Untergründen auf. Der Untergrund muss aufgrund der dampfdichten Eigenschaften des PUR– Systems vor der Beschichtung trocken sein. Die Restfeuchte darf hierbei maximal 3 Gew.-% betragen. Ferner ist zu beachten, dass bei von unten aufsteigender Feuchtigkeit ggf. mit einer Blasenbildung zu rechnen ist.
- Verwendungszweck** Herstellung verschleißfester, chemikalienbeständiger Fußbodenbeläge, vor allem im Bereich hochbelasteter Industriefußböden. Ebenso sehr gut als dauerhafte und strapazierfähige Beschichtung für Keller- und Garagenböden usw. geeignet. Es können Untergründe aus Zementestrich, Beton, sonstige mineralisch gebundene Untergründe.
- Technische Daten**
- | | | |
|---------------------|-----------------------------|----------|
| Lieferform Komp. A | : dickflüssig | |
| Lieferform Komp. B | : dünnflüssig | |
| Mischungsverhältnis | : 23,0 GT [A] + 3,0 GT [B] | |
| Viskosität (A + B) | : ca. 10.000 mPa·s | bei 20°C |
| Dichte (A + B) | : ca. 1,7 g/cm ³ | bei 20°C |
| Verarbeitungszeit | : ca. 25 Minuten | bei 20°C |
| Shore-Härte D | : ca. 55 | |
- Auftrag** Zahnpachtel, Glättkelle oder Rakel
- Verbrauch** mind. aber 3,4 kg/m²
ca. 1,7 kg/m² je mm Schichtdicke
- Lieferform**
- | | |
|--------------|------------------------------|
| Komponente A | : 23,0 kg – Einweg - Gebinde |
| Komponente B | : 3,0 kg – Einweg - Gebinde |
- Lagerung** kühl und trocken
- Lagerstabilität** In ungeöffneten Originalgebinden bei max. + 25°C mind. 6 Monate



Produziert Qualität seit 1924

Enke Betoncoat Beschichtung PUR

Produktbeschreibung

Alle Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unserem derzeitigen technischen Kenntnisstand sowie unseren Erfahrungen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Die Vielfalt möglicher Einflüsse auf die Verarbeitung und Anwendung befreien den Verarbeiter nicht davon, sich durch eigene Prüfungen und Versuche über die korrekte Anwendung unserer Produkte Gewissheit zu verschaffen. Bei der Sanierung von unbekanntem oder ungewöhnlichen Untergründen sollte unbedingt eine vorherige Rücksprache mit dem Werk erfolgen. Da eine korrekte und fachgerechte Verarbeitung unserer Produkte nicht der Herstellerkontrolle unterliegt, kann nur für einwandfreies Material Gewähr geleistet werden. Schäden, die durch Verarbeitungsmängel, falsche Materialauswahl oder unzureichende Untergrundvorbereitung entstehen, sind in jedem Fall von unserer Gewährleistung ausgeschlossen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte Dritter sowie bestehende gesetzliche Vorschriften und Bestimmungen sind vom Verarbeiter in eigener Verantwortung zu beachten. Eventuelle mündliche Angaben unserer Mitarbeiter, die inhaltlich der vorliegenden Druckschrift widersprechen, sind ohne eine ausdrückliche schriftliche Bestätigung des ENKE – WERKES wirkungslos. Werden diese Bedingungen nicht beachtet, so erlischt unsere Materialgewährleistung.

Anwendungen, die sich außerhalb der Empfehlungen dieser Druckschrift ergeben sollten, befinden sich ohne vorherige Rücksprache mit dem Werk in eigener Verantwortung des Verarbeiters. Eventuell daraus resultierende Schäden sind in solchen Fällen von unserer Gewährleistung ausgeschlossen.

Mit dieser Produktbeschreibung verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.

Hinweise zur Entsorgung: Die Gebinde müssen zur geordneten Entsorgung direkt nach der letzten Produktentnahme tropffrei bzw. spachtelrein nachentleert werden. Restentleerte Blechverpackungen können dem Kreislauf Blechverpackungen Stahl (KBS) zugeführt werden. Annahmestellen weist die Firma ENKE als Zeichennutzungsnehmer nach oder finden sich im Internet unter: www.kbs-recycling.de Nicht ausgehärtete Anhaftungen und größere Produktreste in Blechgebinden sind vom Verarbeiter kostenpflichtig unter dem AVV-Schlüssel 080113 zu entsorgen.

Düsseldorf, Oktober 2015

PB BC BsPUR 10

ENKE - WERK Johannes Enke GmbH & Co. KG, Hamburger Str. 16, 40221 Düsseldorf, Tel.: 0211/304074, Fax: 0211/ 393718
e-mail: info@enke-werk.de Internet: www.enke-werk.de