

Grünplast-EPS 032 dm

EPS-Sicherheitsdämmbahn mit aufkaschierter Elastomerbitumenbahn
Grünplast.

BAHNENTYP UND EINSATZGEBIETE

Grünplast-EPS 032 dm EPS-Sicherheitsdämmbahn mit werkseitig aufgebraachter durchwurzelungsfester Elastomerbitumenbahn Grünplast, gleichzeitig Dampfdruckausgleichsschicht, mit Niveau-Ausgleich im Naht- und Stoßbereich sowie doppelter Sicherheitsnaht*.

Abmessungen (je Element) Dämmstoff:
3,00 x 1,015 m (Länge x Breite)
Abdichtungsbahn:
3,10 x 1,10 m (Länge x Breite)
Nennstärke Dämmstoff:
60 - 200 mm (20 mm-Abstufungen)**
Nennstärke Abdichtungsbahn:
4,0 ± 0,1 mm
Deckmaß:
1,00 m²/m



Bezeichnung Dämmstoff (nach DIN EN 13163) EPS-EN 13163-L(3)-W(3)-T(2)-S(5)-P(10)-CS(10)100-BS150-DS(N)5-DLT(1)5

Anwendungstyp Dämmstoff (nach DIN 4108-10) EPS 032 DAA dm

Anwendungstyp Abdichtungsbahn (nach DIN SPEC 20000-201) DU/DO

Eigenschaftsklasse Abdichtungsbahn (nach DIN 18531) E1

Produktaufbau

- Werkseitig aufgebraachte durchwurzelungsfeste Elastomerbitumen-Schweißbahn Grünplast mit integrierter Dampfdruckausgleichsebene, oberseitig PP-Vlies und doppelte Sicherheitsnaht, unterseitig Thermstreifen und Syntan-Beschichtung
- Expandierter Polystyrol-Hartschaum mit seitlichem Stufenfalz

Anwendungsgebiete

Sicherheitsdämmbahn aus nachbeschichtetem Polystyrol-Hartschaum in unterschiedlichen Dicken als Wärmedämmung und erste Abdichtungslage. Einsetzbar für das einschalige, nicht belüftete Dach mit mittlerer Belastbarkeit (nicht genutzte Dachflächen). Die Dicke der Wärmedämmung richtet sich nach der Energieeinsparverordnung und der DIN 4108 in der jeweils gültigen Fassung. Beim Einsatz von PUR-Klebern oder mechanischen Befestigungselementen zur Lagesicherung sind die jeweiligen technischen Hinweise zu beachten.

* Doppelte BMI Icopal Sicherheitsnaht, d. h. Nahtbereich oben und unten aus gleichem Spezialbitumen, Nahtfolie oberseitig mit Cut-Lines und einem 2 cm breitem SK-Streifen plus 8 cm verschweißbarer Naht.

** Lieferzeiten und weitere Nennstärken auf Anfrage.

TECHNISCHE DATEN ¹		ABDICHTUNGSBAHN GRÜNPLAST	
Produkt Daten gemäß DIN EN 13707			
Eigenschaft	Prüfnorm	Einheit	Wert
Baustoffklasse	DIN EN 13501-1	-	E
Wasserdichtheit	DIN EN 1928 (Verfahren B)	kPa	200
Zugverhalten längs/quer	DIN EN 12311-1	N/50 mm	1.050/1.000 mm
Dehnungsverhalten längs/quer	DIN EN 12311-1	%	20/20
Weiterreißwiderstand	DIN EN 12310-1	N	300
Wärmestandfestigkeit	DIN EN 1110	°C	+ 115
Kaltbiegeverhalten	DIN EN 1109	°C	- 30
Gefahrstoffe	-	-	Keine

TECHNISCHE DATEN ¹		DÄMMSTOFF	
Produkt Daten gemäß DIN EN 13163			
Eigenschaft	Prüfnorm	Einheit	Wert
Baustoffklasse	DIN EN 13501-1	-	E
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D	DIN EN 12667	W/(mk)	0,031
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ_B	DIN 4108-4	W/(mk)	0,032
Druckspannung bei 10 % Stauchung	DIN EN 826	kPa	≥ 100
Druckspannung bei 2 % Stauchung	DIN EN 1606	kPa	≥ 30
Gefahrstoffe	-	-	Keine HBCD-frei

¹ Die Zahlenwerte sind statistisch ermittelte Herstellerwerte, die normativ zulässigen Schwankungen unterliegen. Die angegebenen technischen Werte werden zum Zeitpunkt der Herstellung ermittelt. Bedingt durch Witterungseinflüsse und natürliche Alterung werden sich die Oberflächen, Farben und technischen Werte verändern. Dies beeinträchtigt nicht die technische Funktion (Wasserdichtheit) des Produktes im Abdichtungsaufbau.

ALLGEMEINE HINWEISE

Beständigkeit	Der Dämmstoff ist nicht beständig gegen lösungsmittelhaltige Stoffe. Klebstoffe, die Lösungsmittel enthalten, dürfen nicht zusammen mit diesem Produkt verwendet werden. Die thermische Beständigkeit bei den auf Flachdachkonstruktionen zu erwartenden Oberflächentemperaturen (-20°C bis +80°C) wird von der EPS-Sicherheitsdämmbahn erfüllt. Bei höheren zu erwartenden Temperaturen (z. B. durch reflektierende Fassaden) sind zusätzliche Maßnahmen zu treffen.
Verpackung/Lagerung	Die Verpackung in BIG Packs ist als Transportverpackung ausgelegt und dient lediglich als temporärer Schutz der Dämmung gegen Verschmutzung und ist nicht als Witterungsschutz geeignet. Sicherheitsdämmbahnen sind liegend, trocken und vor längerer Sonneneinstrahlung geschützt und nicht im Freien zu lagern. Die Big Packs sind Mehrwegverpackungen, auf die ein Pfand erhoben wird.
Entsorgungshinweis	Bei Entsorgung der Sicherheitsdämmbahnen sind Abdichtungsbahnen und Dämmstoff voneinander zu trennen. Abfallschlüsselnummer 170604 gemäß europäischem Abfallartenkatalog (EAK) gültig für sortenreines Dämmstoffmaterial und Abfallschlüsselnummer 170302 für Bitumenbahnen.
Zusätzliche Hinweise	EPS Sicherheitsdämmbahnen sind dicht gestoßen im Verband zu verlegen. Die Elemente sind trocken einzubauen. Bei Umgang mit offener Flamme bei der Verarbeitung sind die Vorschriften der Berufsgenossenschaft zu beachten. Die Abdichtungslage fungiert nach fachgerechter Fügung der Nähte, sowie der An- und Abschlüsse an Dachränder, aufgehende Bauteile und Durchdringungen, als Behelfsabdichtung gemäß Fachregel für Abdichtungen des ZVDH.



Güteüberwacher, nachbeschichteter
Polystyrol-Hartschaum
Z-23, 15-1407

Stand: 01/2022. Erstellung nach letztem technischen Stand und Wissen.
Technische Änderungen aufgrund von Weiterentwicklungen sind möglich. Technischer Stand: 06/2021
Es obliegt dem Anwender, die Eignung des Produkts im Objektfall zu beurteilen und sicherzustellen, dass er über die gültige Version des Datenblatts verfügt.

Technische Beratung
Icopal

T 0800 8547 120

E awt.beratung.de@bmigroup.com

BMI Flachdachsysteme GmbH
Frankfurter Landstraße 2-4
61440 Oberursel

bmigroup.de

Seite 3 von 3