


Datenblatt

Polybit SEAL

Elasto-plastische Versiegelung

| | | |
|--|--------------------------|---|
| Technische Bezeichnung | | Polybit SEAL |
| Basis | | 1K-Acrylat-Copolymer-Dichtstoff - plastisch |
| Hautbildungszeit bei 23°C/50% rLf | [min] | ~1 |
| Verarbeitungstemperatur von/bis | [°C] | +5 / +35 |
| Viskosität bei 23°C | | pastös |
| Dichte bei 23°C nach ISO 1183-1 | [g/m³] | ~1,1 |
| Zulässige Gesamtverformung | [%] | 10 |
| Temperaturbeständigkeit von/bis | [°C] | -20 / +80 |
| Volumenschwund nach ISO 10563 | [%] | ~20 |
| Lagerstabilität bei 23°/50% rLf | [Monate] | 24 |
| Lagerungstemperatur von/bis | [°C] | 0 / +30 |
| Liefereinheit | | 20 Kartuschen à 310 ml pro Karton |

| | | |
|----------------------|---------------|---------------|
| Farbe | schwarz | glasklar |
| Artikelnummer | KPSS | KPSC |
| EAN Nummer | 4251146405730 | 4251146405709 |


POLYBIT[®]
Das Beste fürs Dach

Polybit Nord Handelsges. mbH
Werkstraße 12
22844 Norderstedt
Telefon: 0 40/533 211-10
Telefax: 0 40/533 211-70
E-Mail: info@polybit.de
Internet: www.polybit.de