

## Ausschreibungstext

### Regupol<sup>®</sup> resist solar FH AK

Schutzschicht für Photovoltaikanlagen auf Flachdächern

Seite 1 von 2

<b>Liefernachweis</b>		BSW GmbH Berleburger Schaumstoffwerk Am Hilgenacker 24 57319 Bad Berleburg	Tel.: 02751 / 803-0 Fax: 02751 / 803-109 info@berleburger.de www.berleburger.com	
Pos.	Menge	Leistungsumfang	Einheitspreis EUR	Gesamt EUR
1.	m <sup>2</sup>	<p><b>Regupol<sup>®</sup> resist solar FH AK</b> <b>Schutzschicht mit Brandschutzausrüstung für</b> <b>Photovoltaikanlagen auf Flachdächern</b></p> <p><b>liefern und einbauen</b></p> <p>Das Basismaterial gilt als „Harte Bedachung“ gemäß abP Nr. P-201500703/01, 08.12.2015</p> <p>Die Unterseite ist mit einer Alu-Triplex-Folie kaschiert, um Weichmachermigrationen gegenüber nicht gummi-verträglichen Abdichtungen (z. B. Weich-PVC) zu verhindern.</p> <p><b>Einbau</b></p> <p>Aufgrund der Materialeigenschaften sollten die Platten/ Bahnen durch die Konstruktion selbst oder andere geeignete Beschwerungen nach der Verlegung fixiert werden.</p> <p><b>Lieferformate</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Rollen</b> Format: z. B. 8.000 x 1.250 x 8 mm</li> <li>- <b>Platten</b> Format: z. B. 2.300 x 1.150 x 8 mm</li> <li>- <b>Stanzteile/Zuschnitte</b></li> <li>- <b>Streifen</b> (ab 50 mm Breite)</li> </ul>	m <sup>2</sup>	

Pos.	Menge	Leistungsumfang	Einheitspreis EUR	Gesamt EUR
		<p><b>Technische Daten</b></p> <p>Gewicht: ca. 5,8 kg/m<sup>2</sup> (bei 8 mm Stärke)</p> <p>Kältebeständigkeit: bis - 40 °C</p> <p>Wärmebeständigkeit: bis + 90 °C</p> <p>Druckspannung: bei 25 % Verformung 0,70 N/mm<sup>2</sup>, DIN EN ISO 3386/2</p> <p>Elektromagnetische Abschirmung bei 1 GHz: ca. 35 dB max.</p> <p>Baustoffklasse: B<sub>roof</sub>(t1) – gemäß DIN EN 13501-5 nach Prüfung DIN V ENV 1187</p> <p>Gleitreibungskoeffizient (Haft- und Gleitreibung): Kann auf Wunsch auf BSW-eigenem Prüfstand unter Laborbedingungen geprüft werden (unter Verwendung der individuellen Systemgewichte/Gestellkonstruktionen).</p> <p>Keine Weichmacherwanderung durch unterseitige Aluminiumkaschierung.</p> <p><b>Die angegebenen Werte verstehen sich als Richtwerte.</b></p>		

**Summe EUR:** \_\_\_\_\_

Version 032016  
Druckdatum: 01.09.2016



**BSW**

Berleburger Schaumstoffwerk GmbH, 57319 Bad Berleburg (Germany)  
Am Hilgenacker 24 • Fon ++49 2751 803-0 • Fax ++49 2751 803-109  
eMail: info@berleburger.de • Internet: www.berleburger.com