

## **Nahtklebeband NKB plus**

### **Beschreibung:**

Unser bewährtes Nahtklebeband NKB plus eignet sich hervorragend zum luftdichten Abkleben von PE- Dampfbremsfolien. Der speziell mit Dampfbremsfolien getestete Kleber ist aggressiv klebend und hält auch bei extrem niedrigen und hohen Temperaturen.

### **Gebrauchsanweisung:**

Die zu verklebende Dampfbremsfolie muss trocken, sauber und fettfrei sein. Die Überlappungen sollten vor Aufbringen des Klebebandes mit einem Lappen gereinigt werden. Das Klebeband ist mit einem druckverteilendem Hilfsmittel aufzubringen um eine gleichmäßige Haftung zu erreichen.

Die Dampfbremsfolienbahnen müssen gleich straff gespannt sein, um eine Faltenbildung zu vermeiden. Dabei ist zu beachten, dass die Folie nicht gedehnt wird.

Knickstellen bei gefalteten Dampfbremsfolien sind sorgfältig und glatt zu verarbeiten. Bei nicht zu vermeidenden Falten sind die Bereiche mehrfach zu überkleben. Verklebungen dürfen sich nicht im stehenden Wasser befinden.

Die Verarbeitung von Klebebändern bei Temperaturen unterhalb +5°C sollte vermieden werden. Besonders im Winter ist darauf zu achten, dass Klebebänder nicht in ungeheizten Räumen gelagert werden und somit bei der Verarbeitung zu kalt sind. Ferner muss unbedingt die Kondensatbildung vermieden werden, z. B. wenn die zu verbindenden Werkstoffe aus kalten Lagerräumen in warme Produktionsräume gebracht werden. Bitte ausreichend Zeit vorsehen, damit eine Temperaturangleichung der Fügepartner erfolgen kann.

### **Lagerung:**

Bei ca. +20 °C Lagertemperatur können Klebebänder unverarbeitet 12 Monate im Originalkarton aufbewahrt werden. Anbruch sollte in der Originalverpackung aufbewahrt werden, ohne direkte Sonneneinstrahlung. Keine Kontamination, wie z. B. durch Weichmacher o. Ä. zulassen.